

LES MATIÈRES EN UN COUP D'OEIL MATERIAALSOORTENINVERGELIJKING	EPDM EPDM	TPE TPE	SILICONE SILICONEN
<b>Résistance aux UV</b> UV-bestendigheid	excellente pour le noir bonne pour les teintes claires zeer goed bij zwart goed bij lichtere kwaliteiten	excellente pour toutes les couleurs zeer goed bij alle kleuren	excellente pour toutes les couleurs zeer goed bij alle kleuren
<b>Soudabilité</b> Lasmogelijkheden	non nee	oui ja	non nee
<b>Vulcanisation d'angles</b> Hoekvulkanisatie	oui ja	non nee	oui ja
<b>Températures d'utilisation</b> Toepassingstemperatuursector	-40 à +150 °C -40 tot +150 °C	-40 à +80 °C -40 tot +80 °C	-60 à +200 °C -60 tot +200 °C
<b>Couleurs</b> Kleuren	noir RAL 9005 gris argenté RAL 7001 gris clair RAL 7035 blanc papyrus RAL 9010 zwart RAL 9005 zilvergrijs RAL 7001 lichtgrijs RAL 7035 papyruswit RAL 9010	au choix bijna alle kleuren mogelijk	au choix bijna alle kleuren mogelijk
<b>Comportement dans les angles</b> Doorlopende hoek	bon goed mogelijk	coupe dans les angles nécessaire moet worden onderbroken	acceptable minder goed
<b>Épaisseur minimale de paroi</b> Minimale wanddikte	0.8 mm 0,8 mm	0.5 mm 0,5 mm	0.5 mm 0,5 mm
<b>Résistance chimique</b> Chemische resistentie	bonne goed	bonne goed	excellente zeer goed
<b>Compatibilité vernis (bois)</b> Lakresistentie (hout)	dépend du mélange utilisé afhankelijk van compound	excellente zeer goed	excellente zeer goed
<b>Collage au cyanoacrylate</b> Verlijmen met cyaanacrylaat	excellent zeer goed	limité beperkt	non recommandé niet aanbevolen
<b>Application d'adhésifs</b> Applicatie met zelfplakkend band	bonne goed	limitée beperkt	bonne goed
<b>Recyclabilité</b> Recycling		bonne goed	
<b>Déformation de conditionnement</b> Vervorming door verpakking	très faible gering	seul certains emballages conviennent alleen bepaalde verpakkingen	très faible gering
<b>Co-extrusion</b> Co-extrusie	3 composants 3 componenten	4 composants 4 componenten	2 composants 2 componenten